

ROZMERY

FORMAT	TILE	CLASSIC PLANK	MEDIUM PLANK
Šířka	320 mm	187 mm	210 mm
Délka	1300 mm	1251 mm	1510 mm
Počet lamel v krabici	5	9	7
m² v krabici	2,08 m²	2,105 m²	2,22 m²
Hmotnost v krabici	17,25 kg	17,5 kg	17,5 kg
PARAMETRY			HODNOTY Pergo
Celková tloušťka	EN 428		4,5 mm
Horní vrstva	EN 429		0,3 mm
Povrchová úprava			Titan V™
Pero a drážka			PerfectFold™V

TOVARNÍ ZARUKA

METODA	PARAMETRY	HODNOTY Pergo
Třída použití	EN 16511	Třída 32
CE	EN 14041	DOP: PVO 0502
Záruka	obytných prostor Viz pokyny pro instalaci komerčních prostor Viz pokyny pro instalaci	20 let Na vyžádání

OBEČNE UDAJE

METODA	PARAMETRY	POZADAVKY NOREM	HODNOTY Pergo
ISO 24388-A		>1200 cyklů	>2400 cyklů
EN 433		<0,10mm	OK
EN 13501-1			Bfl-s1
ISO 23999	6 h při 80 °C	<0,25%	<0,05%
ISO 24334	Fmax dlouhá strana Fmax krátké straně	>1 kN/m > 1,5 kN/m	2 kN/m 2,5 kN/m
EN 423			Třída 1
ISO 105 B02		Třída 6	Třída >6
EN 424		Stopa 0,1 mm/32 kg	Beze změn
ISO 4918	>25000 cyklů	Ne delaminace, bez rušení	OK
EN 13893			DS
DIN 51130			R 9
ENV 12633			USRV Třída 1
EN 12667	Bez Pergo podložkou Na podložce Pergo		0,015 m² K/W 0,044 m² K/W
	Vhodná pro všechny standardní vytápěcí systémy v cementové podlaze. NEVHODNÁ pro všechny vytápěcí fólie. Max. kontaktní teplota ≤ 28 °C. Viz samostatné pokyny pro instalaci.		
ISO 712/2	Bez Pergo podložkou Na podložce Pergo		ΔLw=2 dB ΔLw=17 dB

CERTIFIKATY

	HODNOTY Pergo
U-zeichen	Z-156.603-1573
AFFSET	A+
M1	Velmi nízké emise, bez zápachu

NEBEZPECNE LATKY

Emise formaldehydu	EN 14041	Bez přidání formaldehydu při výrobě	E1
TVOC 28 dnů		<1000µg/m³	<10µg/m³
Obsah	m 119	Dodatek - 2010	Není obsažen

