

Oblasti použitia a špeciálne vlastnosti

Rada Spirit je najvhodnejšia pre domáce použitie.

- Rozmerovo stabilná vďaka klimaticky regulovaným výrobným procesom.
- Spoj Woodloc ®.
- Rýchla a jednoduchá inštalácia vďaka precíznemu spracovaniu.
- Vysoko kvalitné drevené podlahy, ktoré vydržia mnoho rokov.
- Dostupné v rôznych "farbách" a drevinách.
- Individuálny vzhľad vzhľadom k spôsobu natierania a morenia. Skosené hrany.
- Povrchová úprava - lak

Konštrukcia

- 1-lamelová doska, celá (ariebežná) či tupo spojená. Spoj Woodloc ® na všetkých hranách dosky.
- Nášlapná vrstva sa skladá z narezaných pozdižných alebo priečnych pruhov.
- Stredná vrstva HDF.
- Spodná strana z topoľovej dyhy.
- Celková hrúbka: 10 mm

Hrúbka nášlapnej vrstvy

- cca 1,9 mm

Povrchová úprava

- Lakovaný povrch.
- Natieraná či morená konečná úprava, skosené hrany na všetkých stranach.

Požiadavky na podkladovú vrstvu

Podkladová vrstva musí byť suchá tzn. cementový poter s maximálnou vlhkosťou 2,5% CM, anhydritový poter 0,5% CM, pre podlahové vykurovacie systémy 1,5% CM (cement) a 0,3% CM (anhydrit). Ďalej potom čistá, rovná (2mm/2mb) a pevná.

Inštalácia

Drevené podlahy Kährs sa pokladajú plávajúcim spôsobom. To znamená, že dosky sú voľne položené na podkladovú vrstvu a uzamknuté dohromady pomocou zámkových spojov. Počítajte s odrezkovým odpadom a to približne 5% pri normálnej inštalácii, t.j. pozdižne s miestnosťou, a približne 8-10%, ak pokladáte diagonálne.

Ak je podlaha pri použití spojov Woodloc ® širšia ako 18 m, musí byť rozdelená pomocou dilatačnej škáry. Spodná tlmiaca podložka, ktorá redukuje hluk, musí byť položená pod podlahou

Dosky je tiež možné prilepiť k podkladovej vrstve.

Otvorte niekoľko balíkov a rozprestrite rôzne vzory rovnomerne.

Podlahové vykurovanie a tepelná vodivosť

Podlahy Kährs Spirit sú vhodné pre použitie na podlahové vykurovanie.

Tepelný odpor: približne $0,1 \text{ (m}^2\text{K)}/\text{W}$ včetně podložky určenej na podlahové kúrenie.

Podlahové vykurovanie zvyšuje vysušovanie, ktoré spôsobuje dodatočné zmršťovanie. V chladnej a suchej klíme sa v doskách a medzi doskami môžu objaviť drobné medzery.

Pri podlahovom vykurovaní sa odporúča ako podkladovú kročajovú vrstvu použiť plstený papier, prípadne alveolit

Údržba

Detailné informácie o údržbe sú popísané v našej brožúre Údržba a oprava. Stiahnite si ju z našich webových stránok www.kahrs.com alebo sa opýtajte vášho predajcu.

Obsah vlhkosti

Obsah vlhkosti pri dodávke:
5 ± 1%

Hmotnosť

9,8 kg /m²

Balenie

- Konce dosiek chránené kartónom (100% recyklovaný papier).
- Ochranné polyetylénové potiahnutia (recyklované).

Obsah balení:

Šírka	dĺžka	množstvo	m ²
125	1200	10	1,5